Fiche technique N° 105 ***Octobre 2008*** Annule et remplace les éditions précédentes	**Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1** FER • METAUX FERREUX • ACIER • FONTE	**Sous-couche antirouille gris** **Sous-couche antirouille** **INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR** **14 à 16 m²/L**

Fonction :

Peinture sous-couche antirouille pour le traitement et la protection des métaux ferreux. Peut être recouverte par une peinture décorative.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 4a

Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Supports ferreux après préparation du support (*fer, métaux ferreux, acier et fonte*).

Qualités dominantes :

- **Neutralise et stoppe efficacement l'action de la rouille (très riche en inhibiteurs de corrosions).**

Caractéristiques pratiques :



= 14 à 16 m²/L (*selon le support*). = 6 h = 18 h (*à 20°C et 60% d'humidité relative*).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi
- **Aspect :** mat/satiné
- **Rendement en surface :** de 14 à 16 m²/L (*suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application*).
- **Matériel :** pinceau, rouleau ou pistolet
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit
- **Conditionnement :** 0,5 L – 2,5 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,30 à 1,38
- **Extraits secs :** 75 à 79 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010).
  Ce produit contient max 500 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Dégraisser, gratter, brosser et dépoussiérer soigneusement pour éliminer la rouille et toutes parties non adhérentes du support à peindre.**

Application :

- ***Après les travaux de préparation du support***, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1. **Appliquer directement 1 couche.**
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

Recouvrement :

- Après 18 heures de séchage, recouvrir avec l'une de nos peintures décoratives : LAQUE ANTIROUILLE ou AMSTERLAK (*voir les fiches techniques*).
- Il est également possible d'appliquer en finition SOUS-COUCHE ANTIROUILLE GRIS, en 2 couches successives, en respectant un temps de séchage de 18 heures entre les 2 couches.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine fermé.

Hygiène et sécurité :

- **INFLAMMABLE**
- **Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.**
- **Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THÉOLAUR Peintures
ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96
Mail : theodore.decoration@theolaur.com - Web : www.theolaur.com
SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015